



PLASTICS®
Пластикс-Україна
Ми з кращими!

ТОВ «Пластикс-Україна»
вул. Межигірська, 82-А, корп. Б
Україна, 04655, м. Київ
Тел.: +380 (44) 201-15-40, 45
Факс: +380 (44) 201-15-48, 49
www.plastics.ua

Plastics-Ukraine Ltd
Mezhigirska str., 82-A, build. B
Kyiv, 04655, Ukraine
Tel.: +380 (44) 201-15-40, 45
Fax: +380 (44) 201-15-48, 49
www.plastics.ua

Код ЄДРПОУ 24587464
Р/р 26000001316427
ЗАТ «ОТП Банк», Київ
МФО 300528
Св. № 100089995
ІПН 245874626567

Описание материала: Специальная перфорированная белая пленка (черная с обратной стороны) для нанесений на прозрачные поверхности. После нанесения отпечатанного изображения на стеклянные поверхности пленка пропускает свет. Соотношение печатной поверхности к общей - более 50%.

Использование: Для кратко- и среднесрочных нанесений на окна транспортных средств, витрины магазинов, офисных зданий и другие прозрачные поверхности, где необходимо попадание света внутрь помещения.

Печать: сольвентные и экосольвентные чернила

ONE WAY VISION

Характеристики	Метод тестирования	Средние показатели
Толщина пленки	ISO 4591:1992	160 микрон белая/черная ПВХ пленка
Клеевой слой		Полиакрилатный на сольвентной основе, снимаемый, прозрачный
Удаляемость		В течении года снимается снимается без остатков (с большинства поверхностей)
Подложка		Неперфорированная силиконизированная бумага
Размерная стабильность	FINAT TM14	При нанесении на стекло нет усадки в поперечном направлении, в продольном - макс 1.0мм
Устойчивость к температуре		от -20С до +65С, без влияния на материал
Диаметр отверстий		1.50мм
Коеф. светопропускания		40%
Сила клеевого сцепления	FINAT TM1	24h после нанесения на нержавеющую сталь 4~6N/25 mm
Прочность на разрыв		
Вдоль	DIN EN ISO 527	Мин. 5Мпа
Впоперек	DIN EN ISO 527	Мин. 5Мпа
Удлинение на разрыв		
Вдоль	DIN EN ISO 527	Min50%
Впоперек	DIN EN ISO 527	Min50%
Срок хранения		До 2 года
Температура нанесения	На чистой сухой поверхности	Мин.+10С
Срок службы		До 2 лет

Внимание: После печати необходимо обеспечить тщательное просушивание красок, для того чтобы в дальнейшем не нарушить связи с ламинатом. Основа, на которую производится наклеивание, должна быть свободна от пыли, жира и других загрязняющих компонентов, которые могут оказать отрицательное воздействие на силу сцепления материала. При выполнении новых лакировок их следует подвергать сушке в течение по меньшей мере трех недель или до полного отвердевания.