

## Опис

Прозора, м'яка ПВХ-плівка з блискучою (G), напівблискучою (S), матовою (M), шовковистою (SG) поверхнею або з піщаним видом поверхні (SO) і з високоефективним захистом від ультрафіолетових променів.

## Підкладка

Силіконовий папір, білий, 90 г/м<sup>2</sup>.

## Клей

Поліакрилатний клей на основі розчинника, що забезпечує постійне прилипання, рН-нейтральний.

## Застосування

Для захисту надрукованих цифровим способом великоформатних зображень за внутрішнього й короткострокового зовнішнього застосування. Матеріал рекомендовано використовувати в комбінації з відповідними плівками для цифрового друку виробництва Orafol для виконання написів на транспортних засобах або для повного їх обклеювання.

## Технічні дані

<b>Товщина*</b> (без захисного паперу і клею)	0,070 мм
<b>Термостійкість***</b>	Під час наклеювання на алюміній, від -40 °C до +80 °C, без змін
<b>Стойкість до впливу розчинників і хімікатів</b>	За кімнатної температури через 72 години після наклеювання на алюміній плівка має стійкість до дії води, мийних засобів, спирту та аліфатичних розчинників.
<b>Сила зчеплення</b> (FINAT-TM1, через 24 години, нержавіюча сталь)	12 Н/25 мм
<b>Розривна міцність</b> (DIN EN ISO 527)	У поздовжньому напрямку: мін. 19 МПа У поперечному напрямку: мін. 19 МПа
<b>Подовження під час розриву</b> (DIN EN ISO 527)	У поздовжньому напрямку: мін. 130% У поперечному напрямку: мін. 150%
<b>Термін зберігання**</b>	2 роки
<b>Температура склеювання</b>	> +8 °C
<b>Термін служби за належної обробки</b> За вертикального зовнішнього атмосферного впливу (звичайний середньоевропейський клімат)	4 роки

\*Середнє значення.

\*\*В оригінальній упаковці, за 20 °C і 50% відносної вологості повітря.

\*\*\*Звичайний середньоевропейський клімат.

## Увага

Внаслідок різноманіття друкованих зображень, що потребують захисту, і різних методів друку для їх виробництва фахівцям, які проводять обробку цього матеріалу, необхідно самим переконатися у придатності захисних ламінатів Oraguard® для використання стосовно до конкретних відбитків. Крім того, слід брати до уваги рекомендації компанії Orafol щодо обробки матеріалу. Простежуваність наших товарів згідно з ISO 9001 забезпечується на основі номера рулону.

## ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ

Усі продукти серій Oraguard® проходять ретельний контроль якості протягом всього виробничого циклу, тому ми гарантуємо, що продукція, яку постачаємо, відповідає торговим стандартам якості й не містить браку. Інформація про продукти серії Oraguard® базується на результатах досліджень, що мають достовірність з погляду нашого підприємства, але, однак, не несуть за собою гарантійних зобов'язань. Оскільки можливість використання плівок Oraguard® різноманітні й відбувається постійний розвиток видів їх користування, покупець повинен перевіряти можливість використання та якість продуктів на їх відповідність передбаченому виду користування і взяти на себе пов'язані з цим ризики. Усі специфікації можуть бути змінені без попереднього інформування.

Oraguard® — це торгова марка фірми Orafol Europe GmbH.

