

Технічні властивості ABS Eico

АБС рециклят чорного кольору (антрацит)

Властивості	Умови випробування	Метод випробування	Одиниці	Значення
Щільність		ISO 1183	г/см ³	1,06
Водопоглинання		ISO 62	г/см ³	0,3
Модуль пружності при вигині	2 мм/хв	ASTM D 790	МПа	> 1900
Ударна міцність по Ізоду, з насічкою	+23°C 4,0 мм	ISO 180 /4A	кДж/м ²	>5
Температура розм'якшення Віка	50 N – 120 °С/год.	ISO 306/B 120	°С	90

Наведені вище значення призначені для орієнтовної оцінки властивостей. На ці значення можуть впливати умови обробки, модифікації, добавки до матеріалів і вплив навколишнього середовища. Дані не звільняють користувача від проведення власних тестів і експериментів. Вони були складені на основі поточного досвіду та знань. Надана інформації не є гарантією певних властивостей або придатності для певної мети.

Одержувач наших продуктів несе відповідальність за дотримання будь-яких законів і правил